

BUIZEN KOPER

Sf-Cu zacht - op rol

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: 220-250 N/mm²

Brinell hardheid: ± 55 HB

D x e (mm)	kg/m
4 x 1	0,084
6 x 1	0,140
8 x 1	0,196
10 x 1	0,252

D x e (mm)	kg/m
12 x 1	0,307
12,7 x 1	0,327
15 x 1	0,391

BUIZEN KOPER

Sf-Cu hard

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: 290-360 N/mm²

Brinell hardheid: ± 95 HB

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
6 x 1	0,140
7 x 1	0,168
8 x 1	0,196
10 x 1	0,252
12 x 1	0,307
13 x 1	0,335
14 x 1	0,363
15 x 1	0,391
16 x 1	0,419
20 x 1	0,531
22 x 1	0,59
28 x 1	0,75
54 x 1	1,48
10 x 1,5	0,356
12 x 1,5	0,440
15 x 1,5	0,57
18 x 1,5	0,69
21 x 1,5	0,82
22 x 1,5	0,86
25 x 1,5	0,99
28 x 1,5	1,11
35 x 1,5	1,40
8 x 2	0,335
10 x 2	0,447

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
12 x 2	0,56
14 x 2	0,67
16 x 2	0,78
17 x 2	0,84
22 x 2	1,12
30 x 2	1,56
32 x 2	1,68
42 x 2	2,24
35 x 2,5	2,27
40 x 2,5	2,62
50 x 2,5	3,32
55 x 2,5	3,67
60 x 2,5	4,02
65 x 2,5	4,37
80 x 2,5	5,4
105 x 2,5	7,2
22 x 3	1,59
55 x 3	4,36
27 x 3,5	2,30
48 x 4	4,9
40 x 5	4,9
42 x 5	5,2
60 x 5	7,7
110 x 5	14,7