

STAVEN KOPER

E-Cu

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 250 N/mm²

Strekgrens: min. 200 N/mm²

Brinell hardheid: ± 80 HB

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
15 x 2	0,267
20 x 2	0,356
25 x 2	0,445
25 x 2 - 6 m	0,445
30 x 2	0,53
10 x 3	0,267
12 x 3	0,320
15 x 3	0,401
16 x 3	0,427
20 x 3	0,53
25 x 3	0,67
30 x 3	0,80
40 x 3	1,07
50 x 3	1,34
12 x 4	0,427
15 x 4	0,53
20 x 4	0,71
25 x 4	0,89
25 x 4 - 6 m	0,89
30 x 4	1,07
40 x 4	1,42

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
50 x 4	1,78
10 x 5	0,445
12 x 5	0,53
12 x 5 - 6 m	0,53
15 x 5	0,67
20 x 5	0,89
20 x 5 - 6 m	0,89
25 x 5	1,11
25 x 5 - 6 m	1,11
30 x 5	1,34
30 x 5 - 6 m	1,34
32 x 5	1,42
35 x 5	1,56
35 x 5 - 6 m	1,56
40 x 5	1,78
40 x 5 - 6 m	1,78
50 x 5	2,23
50 x 5 - 6 m	2,23
60 x 5	2,67
60 x 5 - 6 m	2,67
63 x 5	2,80

STAVEN KOPER (vervolg)

E-Cu

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 250 N/mm²

Strekgrens: min. 200 N/mm²

Brinell hardheid: ± 80 HB

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
80 x 5	3,56
80 x 5 - 6 m	3,56
100 x 5	4,45
100 x 5 - 6 m	4,45
125 x 5	5,56
125 x 5 - 6 m	5,56
12 x 6	0,64
15 x 6	0,80
20 x 6	1,07
25 x 6	1,34
30 x 6	1,60
35 x 6	1,87
40 x 6	2,14
50 x 6	2,67
60 x 6	3,20
80 x 6	4,27
100 x 6	5,34
15 x 8	1,07
20 x 8	1,42
25 x 8	1,78
30 x 8	2,14

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
35 x 8	2,49
40 x 8	2,85
50 x 8	3,56
60 x 8	4,27
80 x 8	5,7
12 x 10	1,07
12 x 10 - 6 m	1,07
20 x 10	1,78
20 x 10 - 6 m	1,78
25 x 10	2,23
25 x 10 - 6 m	2,23
30 x 10	2,67
30 x 10 - 6 m	2,67
35 x 10	3,12
40 x 10	3,56
40 x 10 - 6 m	3,56
50 x 10	4,45
50 x 10 - 6 m	4,45
60 x 10	5,3
60 x 10 - 6 m	5,3
80 x 10	7,1

STAVEN KOPER (vervolg)

E-Cu

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 250 N/mm²

Strekgrens: min. 200 N/mm²

Brinell hardheid: ± 80 HB

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
80 x 10 - 6 m	7,1
100 x 10	8,9
100 x 10 - 6 m	8,9
120 x 10	10,7
120 x 10 - 6 m	10,7
150 x 10	13,4
150 x 10 - 6 m	13,4
160 x 10	14,2
160 x 10 - 6 m	14,2
200 x 10	17,8
20 x 12	2,14
25 x 12	2,67
30 x 12	3,20
35 x 12	3,74
40 x 12	4,27
50 x 12	5,3
40 x 15	5,3

lengte / longueur ± 4 m	
A x e (mm)	kg/m
50 x 15	6,7
60 x 15	8,0
80 x 15	10,7
100 x 15	13,4
100 x 15 - 6 m	13,4
150 x 15	20,0
40 x 20	7,1
50 x 20	8,9
60 x 20	10,7
80 x 20	14,2
100 x 20	17,8
120 x 20	21,4
50 x 30	13,4
60 x 30	16,0
120 x 30	32,0
80 x 40	28,5