

# STAVEN KOPER

## E-Cu

### INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 250 N/mm<sup>2</sup>

Strekgrens: min. 200 N/mm<sup>2</sup>

Brinell hardheid: ± 80 HB

lengte / longueur ± 4 m	
D (mm)	kg/m
5	0,175
6	0,252
8	0,447
10	0,70
12	1,01
13	1,18
14	1,37
15	1,57
16	1,79
18	2,26
20	2,79
22	3,38
25	4,37
28	5,5
30	6,3
32	7,2
35	8,6
38	10,1
40	11,2

lengte / longueur ± 4 m	
D (mm)	kg/m
45	14,1
50	17,5
55	21,1
60	25,2
65	29,5
70	34,2
75	39,3
80	44,7
90	57
100	70
110	85
120	101
130	118
150	157
160	179
180	226
190	252
200	279