

STAVEN KOPER

E-Cu

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 250 N/mm²

Strekgrens: min. 200 N/mm²

Brinell hardheid: ± 80 HB

lengte / longueur ± 4 m	
A x A (mm)	kg/m
10 x 10	0,89
15 x 15	2,00
20 x 20	3,56
25 x 25	5,6
30 x 30	8,0

lengte / longueur ± 4 m	
A x A (mm)	kg/m
40 x 40	14,2
50 x 50	22,3
60 x 60	32,0
80 x 80	57
100 x 100	89