

BUIZEN MESSING

MS 63 / LT 63

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 430 N/mm²

Strekgrens: min. 340 N/mm²

Brinell hardheid: ± 135 HB

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
3 x 0,5	0,033
4 x 0,5	0,047
5 x 1	0,107
6 x 1	0,133
7 x 1	0,160
8 x 1	0,187
9 x 1	0,214
10 x 1	0,240
12 x 1	0,294
14 x 1	0,347
15 x 1	0,374
16 x 1	0,400
18 x 1	0,454
19 x 1	0,480
20 x 1	0,51
22 x 1	0,56
24 x 1	0,61
25 x 1	0,64
30 x 1	0,77
32 x 1	0,83
35 x 1	0,91

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
38 x 1	0,99
40 x 1	1,04
45 x 1	1,17
50 x 1	1,31
60 x 1	1,57
10 x 1,5	0,34
12 x 1,5	0,42
13 x 1,5	0,46
15 x 1,5	0,54
16 x 1,5	0,58
20 x 1,5	0,74
22 x 1,5	0,82
25 x 1,5	0,94
28 x 1,5	1,06
30 x 1,5	1,14
32 x 1,5	1,22
35 x 1,5	1,34
38 x 1,5	1,46
40 x 1,5	1,54
45 x 1,5	1,74
50 x 1,5	1,94

BUIZEN MESSING (vervolg)

MS 63 / LT 63

INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 430 N/mm²

Streksgrens: min. 340 N/mm²

Brinell hardheid: ± 135 HB

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
53 x 1,5	2,06
60 x 1,5	2,34
73 x 1,5	2,86
83 x 1,5	3,26
10 x 2	0,43
20 x 2	0,96
22 x 2	1,07
25 x 2	1,23
40 x 2	2,03

lengte / longueur 5 m	
D x e (mm)	kg/m
42 x 2	2,1
50 x 2	2,6
90 x 2	4,7
30 x 2,5	1,8
60 x 3	4,6
33 x 3,5	2,8
50 x 5	6,0
60 x 5	7,3