

# STAVEN MESSING

## MS 58 / LT 58

### INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 430 N/mm<sup>2</sup>

Strekgrens: min. 250 N/mm<sup>2</sup>

Brinell hardheid: ± 125 HB

lengte / longueur 3 m	
D (mm)	kg/m
3	0,060
4	0,107
4,5	0,135
5	0,167
5,5	0,202
6	0,240
7	0,327
8	0,427
9	0,54
9,5	0,60
10	0,67
11	0,81
12	0,96
13	1,13
14	1,31
15	1,50
16	1,71
17	1,93
18	2,16
19	2,41
20	2,67

lengte / longueur 3 m	
A x B (mm)	kg/m
21	2,94
22	3,23
23	3,53
24	3,84
25	4,17
26	4,51
27	4,86
28	5,2
30	6,0
32	6,8
33	7,3
34	7,7
35	8,2
36	8,6
38	9,6
40	10,7
42	11,8
45	13,5
48	15,4
50	16,7
52	18,0

# STAVEN MESSING (vervolg)

## MS 58 / LT 58

### INDICATIEVE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Treksterkte: min. 430 N/mm<sup>2</sup>

Strekgrens: min. 250 N/mm<sup>2</sup>

Brinell hardheid: ± 125 HB

lengte / longueur 3 m	
D (mm)	kg/m
55	20,2
58	22,4
60	24,0
65	28,2
70	32,7
75	37,5
80	42,7
85	48,2
90	54
95	60
100	67

lengte / longueur 3 m	
D (mm)	kg/m
110	81
120	96
125	104
130	113
140	131
150	150
160	171
170	193
180	216
200	267
250	417